

iBiotec®

Výrobce technických výrobků a aerosolů pro průmysl
Proces - MRO - Údržba
Alternativní rozpouštědla – náhrada CMR

Technický list - Vydání z : 18.12.2024

iBiotec® AS 1200 NB

OCHRANNÝ SVAŘOVACÍ SPREJ NA BÁZI NITRIDU BORU (Hex) NB
PŘÍPRAVEK PROTI PŘILNAVOSTI – ROZSTŘIKU, UVOLŇOVÁNÍ FOREM, TEPELNÁ OCHRANA

OBLASTI POUŽITÍ

Proti rozstříku při svařování. Separační. Mazací.

Nepřilnavý při svařování, dlouhotrvající. Uvolňování forem při vysokých teplotách. Vstřikování plastů. Formy na lisované a foukané sklo. Kování. Vytlačování hliníku za tepla. Kompletace za tepla. Ocelové ingoty v ocelářském průmyslu.

NÁVOD K POUŽITÍ

Sprej několikrát protřepejte. Nastříkejte ze vzdálenosti 10–15 cm od ošetřovaných částí. Vyčistěte sprej stříkáním vzhůru nohama po dobu 3 sekund. Sprej uchovávejte mimo dosah rozstříků roztaveného kovu. Nestříkejte na horký nebo žhavý povrch.

Ochranný sprej **AS 1200 NB** zaschne na podkladu přibližně po 20 minutách po aplikaci a s daným předmětem je možné pracovat již po 40 minutách.

Ideální je ošetřit trysky na konci dne, aby byly ráno připraveny k použití.

Nebezpečný ve formě aerosolu. Dodržujte bezpečnostní opatření, bezpečnostní věty na obalu, viz bezpečnostní list. Pouze pro profesionální použití.

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI	NORMA nebo METODA	ÚDAJE PRO	JEDNOTKA
Vzhled	Vizuální	lakovaný, hladký	-
Barva	NF M 07.003 ASTM D 156	bílá	-
Zápach	Čichový vjem	výrazný, charakteristický	-
Měrná hustota	NF EN ISO 12185	890	kg/m ³
Kinematická viskozita při 40 °C	NF EN ISO 3104	150	mm ² /s
Bod vzplanutí v uzavřeném kelímku	ISO 2719	< 0	°C
Rozsah teplot ve statickém stavu	-	-25 +1200	°C
Doba schnutí (nepřilepí se prach) při 20 °C	ASTM D 5895	5	"
Tloušťka vlhké vrstvy	Pfundova stupnice	400	μm
Horní nečistoty 25 μm	FMTS 791,3005	0	nb/ml
Obsah vody	NF EN 6296	0,0	%
Obsah rozpouštědel CMR	-	0	%

Obsah chlóru	CG/MS	0	%
Obsah aromatických látek	CG/MS	0	%

PŘEDSTAVENÍ

Sprej 520 ml



iBiotec® Tec Industries® Service
 Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France
 Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32
www.ibiotec.fr

Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. Parallèlement, le client s'engagera à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.